

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGACRYL[®] SATIN

Vandbaseret acryllak i satinglans

- Mere vejrbestandig end de fleste acryllakker
- God flydeevne
- Fylder godt
- Fremragende dækkevne

PEGACRYL® SATIN

BESKRIVELSE

Vandbaseret acrylmaling i satinglans.

ANBEFALET BRUG

Til maling af træoverflader indendørs og udendørs. Som topmaling på Noxyde og Peganox, Metal Cladding Primer, Pegalink hæfteprimer samt på Murfill. Anvendes også som topmaling på metal, som er grundet med en af de nævnte primere.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,25 - 1,32
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satinglans 30%
Faststofindhold i vægt:	47 - 51 %
Tørstofindhold i volumen:	31 - 34 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	5 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

35 µm

TEORETISK FORBRUG

9 - 12 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Tidligere malede overflader: Påføres direkte på eksisterende malingslag i god stand, blanke malinger matteres let.

Ubehandlede overflader: Træ og glatte overflader grundes først med 1 lag Pegalink primer eller Fassiprim Aqua. Murværk, puds og kalkede overflader skal grundes med Pegafix (vandfortyndbar).

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer over 10° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med lidt vand hvis nødvendigt. Dysestørrelse: 18. Tryk: 180 bar

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med vand.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Det anbefales af påføre Pegacryl Satin med Airless eller med pensel. Det frarådes at påføre Pegacryl Satin i fuldt sollys eller ved høje temperaturer, da flydeegenskaberne derved forringes.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	128 g/l
VOC-færdigblanding:	128 g/l
VOC-kategori:	A/d
VOC-grænse:	130 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 27/05/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu