

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGACRYL[®] SATIN

Laque acrylique satinée

- Excellente durabilité et résistant aux UV
- Pour usage intérieur et extérieur
- Excellente fluidité
- Haut pouvoir couvrant
- Bon pouvoir camouflant

PEGACRYL® SATIN

DESCRIPTION

Pegacryl Satin est une laque acrylique satinée, diluable à l'eau pour boiseries à l'intérieur et l'extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Boiseries, application à l'intérieur et l'extérieur. Finition sur Noxyde Plus.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,25 - 1,32
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	Satiné: 30%
Extrait sec en poids:	47 - 51 %
Extrait sec en volume:	31 - 34 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Manipulable:	5 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

9 - 12 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Fonds déjà peints: application directe sur anciennes peintures saines; dépolir légèrement celles qui sont brillantes. Fonds nus: Boiseries: appliquer préalablement une couche de Fassiprim Aqua XPE. Isoler les noeuds du bois et les coulées de résine avec le primaire Zinsser B-I-N. Pour isoler taches, graffiti et/ou pour un recouvrement très rapide, utiliser les primaires Zinsser Bulls Eye 123 ou 123 Plus.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 10°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

De préférence appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

De préférence appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 018 / Pression: 180 bars.

Si nécessaire, diluer avec de l'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Si nécessaire, diluer avec de l'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Appliquer le Pegacryl Satin de préférence à la brosse ou à l'airless.

Pegacryl Satin ne peut pas être appliqué en plein soleil ou dans des conditions trop chaudes pour éviter un tendu moins bon.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	128 g/l
COV prêt à l'emploi:	128 g/l
Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	130 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 28/05/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zeltem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu