

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAFIX[®] UNIVERSAL

Colourless impregnating primer

High fixing capacity.

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PEGAFIX® UNIVERSAL

ОПИСАНИЕ

Colourless impregnating primer based on acrylic hydrosols.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

On different porous and chalking substrates, before painting them with waterborne paints.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,0
Гланцово ниво:	Гланц
Гланцово ниво при 60°:	Glossy: > 80%
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	14 - 16 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	14 - 16 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	4 hours
Готов за повторно нанасяне:	2-4 hours
group_dry_40_full_cure:	24 hours

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

15 µm

РАЗХОДНА НОРМА

Very porous substrates (concrete, bricks): 5 - 10 m²/l
Little porous substrates (plaster, porous paints for inside use): 15 - 20 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dust and / or clean carefully.
Blistering plaster has to be sanded slightly to ensure a good adhesion or an adhesion test has to be done in advance.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 5°C, < 90% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 11 - 15 / Pressure: 200 bars.
Apply undiluted.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Apply undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

On low porosity substrates, Pegafix is preferred above Parafix and Porisol because of its better penetration characteristics.
Possible dried spots (on windows, floors, etc.) can be removed with Thinner 22.
When using on chalking substrates, always test for fixing suitability.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	0 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	0 g/l
Категория ЛОС:	A/g
group_voc_40_limit:	30 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 06/02/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu