



PEGAFIX® UNIVERSAL

Farveløs imprægneringsprimer

- Farveløs imprægneringsprimer

PEGAFIX® UNIVERSAL

BESKRIVELSE

Farveløs imprægneringsgrunder på basis af acryliske hydrosoler.

ANBEFALET BRUG

Som primer på forskellige porøse og kalkede (kridtede) overflader, inden påføring af en vandbaseret topmaling. Også velegnet som støvbinder på beton, hvor der er let trafik.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,0
Glansgrad:	Blank
Glansgrad ved 60°:	Blank, ca. glans 80%
Faststofindhold i vægt:	14 - 16 %
Tørstofindhold i volumen:	14 - 16 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	4 timer
Genbehandlingstør:	2-4 timer
Fuldt hærdet:	24 timer

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

15 µm

TEORETISK FORBRUG

Meget porøse overflader (beton, mursten): 5 - 10 m²/ltr

Mindre porøse overflader (gips, indendørs porøse malinger): 15 - 20 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fjern støv og/eller afvask grundigt – afhængig af overfladetype. Gips med blærer skal slibes let for at sikre god vedhæftning, eller der skal udføres en vedhæftningstest først.

BRUGSANVISNING

Primeren skal omrøres grundigt inden brug

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed under 90%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påfør ufortyndet. Dysestørrelse 11-15. Tryk: 200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påfør ufortyndet.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

- På mindre porøse overflader anbefales det at anvende Pegafix på grund af den gode indtrængningsevne.
- Ved brug på kalkede (kridtede) overflader, lav da altid en vedhæftningstest.
- Eventuelle stænk på vinduer, gulve m.v. kan fjernes med fortynder.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	0 g/l
VOC-færdigblanding:	0 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu