

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAFIX[®] UNIVERSAL

Farblose Imprägnierung

Hohe Haftfähigkeit.

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PEGAFIX® UNIVERSAL

BESCHREIBUNG

Farbloses Imprägnierungsprodukt auf der Basis von Acrylathydrosolen

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Grundierung auf verschiedenen porösen und kreidenden Untergründen vor dem Lackieren mit Dispersionsfarben

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,0
Glanzgrad:	Hochglanz
Glanzgrad bei 60°:	Glanz : > 80 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	14 - 16 %
Feststoffgehalt in Volume:	14 - 16 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Griffest:	4 St.
Überstreichbar:	2-4 St.
Durchgehärtet:	24 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

15 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Sehr poröse Untergründe (Beton, Ziegel): 5 - 10 m²/l

Wenig poröse Untergründe (Putz, poröse Farben für den Innenbereich): 15 - 20 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Staub entfernen und / oder sorgfältig reinigen.

Blasen in der Putz muss leicht angeschliffen werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten, oder er muss vorab ein Haftungstest durchgeführt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor der Anwendung muss das Produkt intensiv aufgerührt werden, bis eine gute Homogenität erreicht ist. Vorzugsweise mit einem Blockbürsten- oder Fellroller auftragen. Nicht zu reichlich und nicht filmbildend auftragen. Treten während des Auftragens glänzende Stellen auf, wurde zu viel Material aufgetragen. Mit einem feuchten Schwamm kann das noch nasse Material entfernt werden

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 5°C und 30°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 11 - 15"/ Druck: 200 bars

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht verdünnen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Auf Untergründe mit geringer Porosität wird Pegafix wegen seiner besseren Penetrationseigenschaften über Parafix und Porisol bevorzugt.

Mögliche getrocknete Stellen (an Fenstern, Fußböden usw.) können mit Thinner 22 entfernt werden.

Bei Verwendung auf kreidende Untergründe immer auf Haftung prüfen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	0 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	0 g/l
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu