



PEGAFIX® UNIVERSAL

Primer d'imprégnation incolore

Grand pouvoir fixant.

PEGAFIX® UNIVERSAL

DESCRIPTION

Primer d'imprégnation incolore à base d'hydrosols acryliques.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sur divers fonds poreux et farinants avant de peindre avec une peinture diluable à l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,0
Niveau de brillance:	Brillant
Niveau de brillance à 60°:	Brillant: > 80%
Extrait sec en poids:	14 - 16 %
Extrait sec en volume:	14 - 16 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1h
Manipulable:	4h
Recouvrable:	2-4h
Dur à cœur:	24h

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

15 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

Supports fort absorbants (béton, pierre cuites) : 5 - 10 m²/l.

Supports moins absorbants (plâtrage, peintures minérales) : 15 - 20 m²/l.

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyage et / ou dépolissage soignés du support. Un support base enduit plâtre avec de petites boursouffures doit être poncé afin d'assurer un accrochage optimal ou on doit préalablement exécuter un essai d'accrochage sur tout support d'essai.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

De préférence appliquer le Pegafix sur des supports moins absorbants au lieu du Parafix ou Porisol, à cause des meilleures caractéristiques de pénétration.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 8°C < 35°C, < 65% H.R. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 11 - 15 / Pression: 200 bars. Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

1. Des taches séchées éventuelles (sur des vitres, sols, etc.) peuvent être enlevées avec du Thinner 22.

2. En appliquant sur des supports farinants, toujours contrôler le pouvoir fixant.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	0 g/l
COV prêt à l'emploi:	0 g/l
Catégorie COV:	A/g
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu