



PEGAFLEX®

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water

- High flexibility and elasticity
- Excellent adhesion on all sound substrates and paints
- Perfect alkali resistant
- Not affected by ageing thus keeping its original flexibility
- Sufficiently hard, but can still be sanded easily

ОПИСАНИЕ

Levelling filler based on acrylic resins dispersed in water.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

For indoor and outdoor works; can be used on any non-powdering substrates.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	± 1,8
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	Matt: 3%
Съдържание на твърди частици в тегло:	78 - 80 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	61 - 64 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 hours
Сух за употреба:	8 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

1000 µm

СУХ СЛОЙ

630 µm

РАЗХОДНА НОРМА

Max. 1,8 kg/m² (= 1 mm thick)

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Fill up deep holes with a filler or with a repair mortar (Pegacrete).

Chalking substrates must be primed with Fixonal.

Porous mineral substrates have to be pre-treated with Pegafix.

Bare wood should be impregnated with Adex first.

If you want to recoat with an acrylic paint, you should isolate the filled up parts with Porisol first. If it is necessary to get a thick layer, you should apply several layers after hardening of the previous layer.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Use a filling knife and apply thin layers.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 5°C, < 80% R.H.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

With water as long as Pegaflex has not dried; when dry clean with Thinner 22.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Pegaflex can easily be sanded wet, but not dry.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	30 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 03/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu