



PEGAFLEX[®]

Enduit d'égalisation

- Souplesse et élasticité élevées
- Excellente adhérence sur tous les fonds en bon état et aussi pour toutes espèces de peinture
- Insensible aux alcalis
- Garde sa souplesse
- Ponçage facile

DESCRIPTION

Un enduit universel qui convient pour des travaux en extérieurs et intérieurs.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour travaux extérieurs et intérieurs, utilisable sur tous supports sains non pulvérulents.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	± 1,8
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat: 3%
Extrait sec en poids:	78 - 80 %
Extrait sec en volume:	61 - 64 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3h
Manipulable:	8h
Recouvrable:	24h
Dur à cœur:	2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

1000 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

630 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

Max. 1.8 kg/m² (= épaisseur de 1 mm)

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les trous profonds doivent être fermés avec du plâtre ou avec un mortier de réparation (Pegacrete).

Les surfaces farineuses doivent être prétraitées avec du Fixonol.

Les supports minéraux et poreux doivent être prétraités avec du Pegafix.

Les bois nus ou dénudés seront préalablement imprégnés avec de l'Adex.

Si on repeint avec des peintures acryliques, il faut d'abord isoler au Porisol les parties enduites.

Si on doit obtenir de fortes épaisseurs, on appliquera plusieurs couches en attendant chaquefois que la précédente soit sèche.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le Pegaflex se ponce très facilement à l'eau mais assez difficilement à sec.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% R.H.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

With water as long as Pegaflex has not dried; when dry clean with Thinner 22.

REMARQUES

Le Pegaflex se ponce très facilement à l'eau mais assez difficilement à sec.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l
COV prêt à l'emploi:	30 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu