



PEGALINK®

Universal hæfteprimer

- Særdeles god vedhæftning på et utal af overflader
- Revner ikke og skaller ikke af
- Fremragende flydeevne
- UV-resistent
- Vandbaseret og lugtsvag

BESKRIVELSE

Universal hæfteprimer baseret på vanddispergeret acryl harpiks.

ANBEFALET BRUG

Hæfter på mange forskellige overflader: Træ, gips, cement, mursten og især på glatte og dårligt hæftende overflader som galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber, zink, glas, porcelæn, hård PVC, Pegagraff Hydro mv. Til indendørs og udendørs opgaver.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2 - 1,3
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin, ca. glans 20%
Faststofindhold i vægt:	± 52 %
Tørstofindhold i volumen:	± 37 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 minutter
Håndteringstør:	1 hour
Genbehandlingstør:	24 timer med vandbaseret topmaling. Inden genbehandling med alkyd topmaling, bør først udføres vedhæftningstest.
Fuldt hærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

36 µm

TEORETISK FORBRUG

± 10 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Det er normalt ikke nødvendigt at mattere glatte overflader. Oftest er det tilstrækkeligt at afrense med et alkalisk rensemiddel eller med hedtvandsrensere for at opnå tilstrækkelig vedhæftning.

BRUGSANVISNING

Hæftegrunderen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 5° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør ufortyndet. Alle typer pensler kan anvendes.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør ufortyndet. Kun rulle til lak kan anvendes.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påfør ufortyndet. Dysestørrelse: 11. Tryk: 200 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påfør ufortyndet.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Fortrinlig vedhæftning på alle ovennævnte overflader (gittersnit). I tvivlstilfælde, hvis man f.eks. påfører Pegalink på en overflade, som ikke er nævnt ovenfor, skal der udføres en vedhæftningstest efter 2 dages tørretid, især hvor produktet er påført eksisterende maling.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	45 g/l
VOC-færdigblanding:	45 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu