



PEGALINK®

Primer polyvalent

- Accrochage exceptionnel sur beaucoup de supports
- Souple
- Tendu excellent
- · Résistant aux rayons UV



DESCRIPTION

Primer polyvalent à base de résines acryliques en milieu aqueux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Accrochage sur beaucoup de supports: bois, plâtre, briques, béton et surtout sur les supports lisses et difficiles: acier galvanisé, cuivre, zinc, polycarbonate, P.V.C. dur, Pegagraff Hydro,etc. INTERIEUR et EXTERIEUR

DONNÉES TECHNIQUES

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 20 min Manipulable: 1 h

Recouvrable: Après 24 h avec des peintures en phase aqueuse. Le

recouvrement décoratif avec laques alkydes doit d'abord être contrôlé au moyen d'un essai

d'accrochage.

Dur à cœur: 2 iours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 um

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

36 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

 $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Normalement, on ne doit pas dépolir les surfaces lisses par ponçage. Il suffit de les nettoyer et/ou de les dégraisser afin d'assurer un bon accrochage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C, < 80% H.R. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué. Tout type de brosse peut être utilisé.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué avec un rouleau à laquer (l'application avec d'autres types de rouleaux n'est pas conseillée).

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 011 / Pression: 200 bars.

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Essai quadrillage intact sur les surfaces mentionnées.

En cas de doute sur support non cité, faire un essai de quadrillage après 2 jours de séchage, surtout sur les peintures anciennes.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 45 g/l
COV prêt à l'emploi: 45 g/l
Catégorie COV: A/i
Limite COV: 140 g/l

Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur

l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V

Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T:+31 (0) 165 593 636 F:+31 (0) 165 593 600 info@ust-oleum.eu Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial Shadon Way, Portel Ind. Estate Birtley, Chester-le-Street

DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S. 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay

France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 info@rust-oleum.eu N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem

3545 Zelem Belgium T:+32 (0) 13 460 200 F:+32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu