



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PEGAMAT® AQUA ISOLE

Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe

- Spannungsarmer film
- Eintopf grund- und endschicht
- Isoliert nikotin-, rauch- und alte wasserflecken und farbstoffe
- Lange offene zeit
- Uniformer matter glanzgrad

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PEGAMAT® AQUA ISOLE

BESCHREIBUNG

Geruchs- und spannungsarmer lösungsmittelhaltiger isolierende Farbe auf Basis von Acrylharzen

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Spannungsarme und isolierende Renovierfarbe für Innenwände und Decken auf Basis von wasserverdünnbaren modifizierten Alkydharzen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,45 - 1,51
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	Matt: 2 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	58 - 62 % (weiss)
Feststoffgehalt in Volume:	38 - 42 % (weiss)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	2 St.
Durchgehärtet:	2 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

140 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

56 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 m²/l je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Geeignete Untergründe: Putz, Zement, Beton, Holzfaserplatten, Hartschaumdämmplatten, alte Farbschichten, Tapete, etc.

Auf einen genügend trockenen und festen Untergrund auftragen. 1 bis 2 Schichten auftragen je nach dem Zustand des Untergrundes.

Alte, gereinigte Farbschichten in gutem Zustand, wie auch leicht poröse Untergründe können direkt mit Pegamat Aqua Isole überstrichen werden.

Auf sehr porösen Untergründen (nicht gestrichen), zuerst eine Imprägnierschicht Pegafix auftragen.

Untergründe mit Nikotinflecken müssen zuerst mit Salmoniak gereinigt werden um eine bessere Wirksamkeit der Farbe zu bekommen.

Darf aufgetragen werden auf durchgetrockneten Elastofill / Pegaflex ohne Gefahr auf Rissbildung.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80 % R.Lf.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 011 - 013" / Druck: 180 Bar

Wenn notwendig, mit wenig Wasser verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Wenn notwendig, mit Wasser verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Falls alte Feuchtflecken und Farbstoffe anwesend sind, zuerst eine Probefläche auftragen.

Wenn die isolierende Wirkung ungenügend ist, vorstreichen mit Pegamat RL Isole

oder Pegaprim Isofix.

Darf direkt auf Pegamat RL Isole, Pegaprim Isofix und Pegaprim Express aufgetragen

werden.

Darf mit allen matten wasserbasierten Farben überstrichen werden, wie auch mit

Pegamat RL Isole.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	53 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	53 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 06/02/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelen
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu