



## PEGAMAT® RL ISOLE

# Low tension renovation and stain blocking paint

- Good covering power
- Low odour
- Non yellowing
- Low tension film
- Unsaponifiable

# PEGAMAT® RL ISOLE

## BESKRIVELSE

Deodorised low tension solvent-based insulating or blocking paint based on plastified acrylic resins.

## ANBEFALET BRUG

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

## TEKNISK DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tæthed:                   | 1.33 - 1.37 g/cm³ |
| Glansgrad:                | Mat               |
| Glansgrad ved 60°:        | Matt: < 2%        |
| Faststofindhold i vægt:   | 64 - 66%          |
| Tørstofindhold i volumen: | 38 - 40%          |

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Berøringstør:      | 3 h                     |
| Genbehandlingstør: | Wet in wet or after 4 h |
| Fuldt hærdet:      | 1 day                   |

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

40 µm

## TEORETISK FORBRUG

9 - 12 m²/l per coat

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc. Substrates should be sufficiently dry and stable. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate; if necessary, the second coat can be applied wet in wet. Do not apply on Elastofill; when using Pegaflex, it must first be insulated with Porisol.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat RL Isole.

Very porous substrates are to be impregnated first with Pegafix.

Persistent stains are to be treated with Pegaprim® Isofix.

## BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 bars.

Dilute max. 5% with Thinner RL or White spirit if necessary.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Possible.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

White spirit.

## BEMÆRKNINGER

White spirit increases the odour and makes its use impossible on polystyrene foam.

Pegamat RL Isole is a reversible paint system, this means that it dissolves in its own solvent. Therefore, dried spots of Pegamat RL Isole can be removed with Thinner RL or white spirit. Do not tint with universal pigments or on the tinting machine.

## SIKKERHEDSDATA

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VOC-niveau:                | 455 g/l                                                              |
| VOC-færdigblanding:        | 485 g/l                                                              |
| VOC-kategori:              | A/i                                                                  |
| VOC-grænse:                | 500 g/l                                                              |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

## HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 20/12/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)