



PEGAMAT® RL ISOLE

Low tension renovation and stain blocking paint

- Good covering power
- Low odour
- Non yellowing
- Low tension film
- Unsaponifiable

PEGAMAT® RL ISOLE

OPIS

Deodorised low tension solvent-based insulating or blocking paint based on plastified acrylic resins.

ZALECANE UŻYCIE

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1.33 - 1.37 g/cm ³
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	Matt: < 2%
Zawartość substancji stałych wagowo:	64 - 66%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	38 - 40%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	3 h
Do przemalowania:	Wet in wet or after 4 h
Pełne utwardzenie:	1 day

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

9 - 12 m²/l per coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc. Substrates should be sufficiently dry and stable. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate; if necessary, the second coat can be applied wet in wet. Do not apply on Elastofill; when using Pegaflex, it must first be insulated with Porisol.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat RL Isole.

Very porous substrates are to be impregnated first with Pegafix.

Persistent stains are to be treated with Pegaprim® Isofix.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Dilute with 3-5% Thinner RL or White spirit if necessary.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 bars.

Dilute max. 5% with Thinner RL or White spirit if necessary.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Possible.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit.

UWAGI

White spirit increases the odour and makes its use impossible on polystyrene foam.

Pegamat RL Isole is a reversible paint system, this means that it dissolves in its own solvent. Therefore, dried spots of Pegamat RL Isole can be removed with Thinner RL or white spirit. Do not tint with universal pigments or on the tinting machine.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	455 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	485 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu