



PEGAPRIM® EXTERIOR

Water-based primer

- Reinforces the substrate and reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

PEGAPRIM® EXTERIOR

ОПИСАНИЕ

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate. Provides a substrate with uniform absorption and colour.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Acrylate primer for exterior applications. Can be applied to most mineral substrates

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	± 1,35 (weiss)
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	Matt: ± 5%
Съдържание на твърди частици в тегло:	58 % (weiss)
Съдържание на твърди вещества в обема:	45 % (weiss)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1,5 hours
Готов за повторно нанасяне:	2-3 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

45 µm

РАЗХОДНА НОРМА

± 8 - 10 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrate should be dry, clean and free of grease. Pegaprim Exterior may be directly applied over normally porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Not suitable for highly porous substrates; use Pegafix as a fixator in such cases.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

The product should be thoroughly stirred before use, to ensure homogeneity.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 5°C, < 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Use undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Use undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

Apply undiluted.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Use undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	30 g/l
Категория ЛОС:	A/g
Ограничение за ЛОС:	30 g/l
Забележки относно безопасността:	Refer to the Product Data Sheet and the information on the packaging.

СРОК НА ГОДНОСТ

At least 2 years from manufacturing date, if stored in the unopened, original packaging in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, and at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 04/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu