

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAPRIM[®] SANITOP

Protection of the dry film against fungal degradation

- Primer and topcoat in one
- Protection of the dry film against fungal degradation
- For inner and outer use
- High quality satin mat finish
- Excellent adhesionIdeal for damp areas

PEGAPRIM® SANITOP

BESKRIVELSE

Wall paint based on water-based acrylic resins. Primer and topcoat in one. Protection of the dry film against fungal degradation. Ideal for damp areas.

ANBEFALET BRUG

For the interior coating of humid sensitive areas. As a durable interior / exterior coating on mineral substrates (masonry, plaster, concrete, bricks) with enhanced protection of the dried coat against fungal degradation.

TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,4
Glansgrad:	semi_mat
Glansgrad ved 60°:	Satin Matt: ± 5%
Faststofindhold i vægt:	62 - 65 %
Tørstofindhold i volumen:	47 - 50 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	40 minutes
Genbehandlingstør:	4 hours
Fuldt hærdet:	1 day

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

125 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

60 µm

TEORETISK FORBRUG

7 - 10 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The substrate must be sufficiently dry and stable; clean thoroughly.

On porous substrates apply first a coat of diluted Pegaprim Xpress, or preferably a coat of Pegafix.

On smooth bricks, apply a first coat of Pegaprim Xpress.

Impregnate old chalking paints after cleaning, with a coat of Fixonal or Pegafix.

Fill up holes and seal joints or fissures with Elastofill. If necessary, equalise with Pegaflex.

Flat down and remove dust. Hereafter, apply 1 - 2 coats of Pegaprim Sanitop.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

> 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply with flat brush.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Apply with dispersion roller.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Nozzle: 013 - 018 / Pressure: 180 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Dilute with water (3 - 5% volume).

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Water.

BEMÆRKNINGER

Thinning:

- For outside use: do not dilute.

- For inside use: dilute with 5 to 10% volume of water or even better with 5% volume of Fair-Décor.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	23 g/l
VOC-færdigblanding:	23 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 07/02/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu