



# **PEGAPRIM® XPRESS**

# Primaire masquant universel à séchage rapide

- · Séchage rapide
- Flexible
- Isolant
- · Bon pouvoir garnissant et couvrant
- Film fermé et bien adhérent

# **PEGAPRIM® XPRESS**

#### DESCRIPTION

Primaire masquant universel à séchage rapide à base de résines acryliques en phase aqueuse.

#### UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour intérieur et extérieur.

Accrochage sur métal (acier, zinc, aluminium, acier galvanisé) et surfaces lisses et dures (PVC, polyester, formica). Fixation des supports poreux (maçonnerie et plâtre, béton, bois, panneaux agglomérés).

Isolation des taches (goudron, suie, graffiti, taches d'humidité). Pour les cas graves, il faut utiliser le Pegaprim Isofix.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

Densité (g/cm³): ± 1.26 Niveau de brillance: Satin Niveau de brillance à 60°: Satiné: ± 15% Extrait sec en poids: ± 52 % Extrait sec en volume: ± 39 %

#### TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher 30 min Recouvrable: 1 h Dur à cœur-2 iours

# **EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE**

100 um

## **EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE**

40 µm

#### CONSOMMATION THÉORIQUE

± 10 m<sup>2</sup>/l par couche

# **CONSOMMATION PRATIQUE**

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

# PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec et stable. Où nécessaire, dégraisser.

Les taches de contamination doivent être éliminées profondément.

Renforcement de la structure du bois si nécessaire (p.ex. après brûlage du nouveau bois à l'extérieur) par une imprégnation avec l'Adex.

Les nœuds doivent être isolés préalablement avec du Pegaprim Isofix.

Les anciennes couches de vernis en bon état doivent être poncées légèrement afin d'assurer un excellent accrochage.

En cas de doute, faire un essai d'accrochage.

En cas d'application d'isolation des taches, il est à conseiller de respecter un temps de séchage plus long avant de recouvrir.

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

# CONDITIONS D'APPLICATION

 $> 5^{\circ}C_{\cdot} < 80\% \text{ H.B.}$ 

## **APPLICATION & DILUTION: BROSSE**

De préférence appliquer non dilué.

#### APPLICATION & DILLITION: ROLL FALL

De préférence appliquer non dilué.

#### **APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS**

Gicleur: 0,011 - 0,013 pouces / Pression: 150 - 200 bars. Eventuellement diluer un peu avec de l'eau.

#### **APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE**

Dilution avec quelques % d'eau.

#### **NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES**

#### **DONNÉES DE SÉCURITÉ**

Teneur en COV: 40 g/l COV prêt à l'emploi: 40 a/l Catégorie COV: A/a Limite COV: 30 a/l

Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que

les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## **DURÉE DE VIE**

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable

Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T:+31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum In: Shadon Way, Portobello Ind. Estate Birtley, Chester-le-Street

DH3 2RE United Kingdon +44 (0)1914 113 146 +44 (0)1914 113 147 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay

France : +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem

Belgium T : +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu