

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PEGATEX<sup>®</sup>**

**Latex paint for interior and exterior protection.**

- Mat appearance
- Easy cleanability
- Easy to apply
- Good hiding

## BESKRIVELSE

Latex paint for interior and exterior protection.

## ANBEFALET BRUG

Interior walls: plaster, rendering, fibre cement panels, Gyproc. Exterior walls: bricks, all kinds of construction materials except new ones less than 2 years old.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,4
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	Matt: 2%
Faststofindhold i vægt:	± 58 %
Tørstofindhold i volumen:	± 39,5 %
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 hour
Håndteringstør:	5 hours
Genbehandlingstør:	4 hours
Fuldt hærdet:	1 day

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

37 µm

## TEORETISK FORBRUG

8 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Application on not alkaline substrates in good state.

Interior: porous surfaces to prime with Pegafix or with a first coat diluted with 10% volume water.

Exterior: Not painted substrates to prime with Pegafix.

Old water or nicotine stains must be blocked with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

## BRUGSANVISNING

Before application, stir the product till completely homogenous.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Do not dilute.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Do not dilute.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

If necessary, dilute with water.

Nozzle: 013/ Pressure: 180 bar.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

If necessary, dilute with water.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Water.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	20 g/l
VOC-færdigblanding:	29.8 g/l
VOC-kategori:	A/a
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 07/06/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu