

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGATEX[®]

Latexfarbe für den Innen- und Außenschutz

- Mat Aussehen
- Einfache Reinigbarkeit
- Einfach anzuwenden
- Gut versteckt

BESCHREIBUNG

Latexfarbe für den Innen- und Außenschutz

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Innenwände: Putz, Pflaster, Faserzementplatten, Gyproc. Außenwände: Ziegel, alle Arten von Baumaterialien, ausgenommen neue, die weniger als 2 Jahre alt sind.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,4
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 2 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	± 58 %
Feststoffgehalt in Volume:	± 39,5 %
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Griffest:	5 St.
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

37 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

8 - 10 m²/l je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Anwendung auf nicht alkalischen Untergründen in gutem Zustand.
Innen: poröse Oberflächen zur Grundierung mit Pegafix oder mit einer ersten Schicht verdünnt mit 10 Vol.% Wasser.
Exterieur: Nicht gestrichene Untergründe mit Pegafix grundieren.
Alte Wasser- oder Nikotinflecken müssen mit Pegamat® RL oder Zinsser Primer Bulls-Eye 123 oder 123 Plus blockiert werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Notfalls verdünnen mit Wasser.
Düse: 013"/Druck : 180 bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Notfalls verdünnen mit Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	20 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	29.8 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu