

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGATEX[®]

Peinture latex de qualité supérieure.

- Aspect mat uniforme
- Bonne lavabilité
- Facile à appliquer
- Pouvoir couvrant élevé

DESCRIPTION

Peinture latex pour intérieur et extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Travaux intérieurs : mise en peinture de murs, enduits et plafonnages, de panneaux en fibrociment, Gyproc, etc.

Travaux extérieurs : murs en briques ou en béton, peints ou pas, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une construction récente (moins de 2 ans).

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	± 1,4
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat: 3%
Extrait sec en poids:	± 58 %
Extrait sec en volume:	± 39,5 %
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1h
Manipulable:	5h
Recouvrable:	4h
Dur à cœur:	1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

37 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

8 - 10 m²/l per coat

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Toujours appliquer sur des supports non-alcalins en bon état. Travaux intérieurs: les fonds poreux seront préalablement traités avec du Pegafix ou avec une première couche diluée avec 10% d'eau. Travaux extérieurs: les murs extérieurs non-peints seront prétraités avec du Pegafix. Les taches anciennes d'humidité ou de nicotine, doivent être isolées avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Before application, stir the product till completely homogenous.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Diluer avec de l'eau.

Gicleur: 013 / Pression: 180 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Si nécessaire, il faut diluer avec de l'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	20 g/l
COV prêt à l'emploi:	29.8 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu