



PLASTI-PARKET

Parquet floor protection

- Simple to use
- Air-drying
- Excellent resistance against abrasion
- Makes maintenance easier
- Suitable for spot repairs



PLASTI-PARKET

ОПИСАНИЕ

Solvent-based varnish based on a modified polyurethane alkyd binder.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Treatment and protection of parquet floors and wooden staircases.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	0,90 - 0,92
Гланцово ниво:	Атлас
Гланцово ниво при 60°:	Semi gloss: ± 15%
Съдържание на твърди частици в тегло:	52 - 54 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	43 - 45 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1,5 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

40 µm

РАЗХОДНА НОРМА

± 10 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

New parquet floors or parquet floors rub down until bare wood: dedust thoroughly, impregnate with FassiForce and let dry for minimum one night. After this, rub down lightly. Remark: replace FassiForce with diluted Duritane Gloss if the wood is colored too strongly. Old parquet floors already treated with wax: first remove the wax layer thoroughly (scrape). Use cleaning cloths soaked with white spirit. After this, apply one coat FassiForce. The FassiForce layer should be completely dry the next day. If this is not the case, it is an indication that the old wax layer was not removed enough. Clean the floor again as described above.

Remark: use sufficient cleaning cloths to remove the wax layer in order to avoid that the removed wax is applied on other parts of the floor.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.
Use a fine roller.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Not recommended.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White spirit or Thinner 22.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Mix Plasti-Parket during application in order to make sure that the product will stay homogeneous.

Apply minimum 2 coats of Plasti-Parket.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	445 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	466 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 04/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu