



PLASTI-PARKET

Parkettschutz

- Einfach zu benutzen
- Luft trocknen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb
- Erleichtert die Wartung
- Geeignet für Spot-Reparaturen

PLASTI-PARKET

BESCHREIBUNG

Lösemittelbasierender Lack auf Basis eines modifizierten Polyurethan-Alkyd-Bindemittels.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Behandlung und Schutz von Parkettböden und Holztreppen

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm3): 0,90 - 0,92 Glanzgrad: Seidenglanz Glanzgrad bei 60°: Seidenglanz: +/- 15 %

52 - 54 % Feststoffgehalt in Gewicht: Feststoffgehalt in Volume: 43 - 45 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 1.5 St. Überstreichbar: 24 St. Durchgehärtet: 1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 um

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 um

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

+/- 10 m²/l je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Neue Parkettböden oder Parkettböden bis zum nackten Holz einreiben: gründlich entstauben, mit FassiForce imprägnieren und mindestens eine Nacht trocknen lassen. Danach leicht abreiben.

Anmerkung: ersetzen Sie FassiForce mit verdünntem Duritane Gloss, wenn das Holz zu stark gefärbt ist.

Alte Parkettböden bereits mit Wachs behandelt: Zuerst die Wachsschicht gründlich entfernen (kratzen)

Verwenden Sie mit Spiritus getränkte Putztücher. Danach eine Schicht FassiForce auftragen. Die FassiForce-Schicht sollte am nächsten Tag vollständig trocken sein. Ist dies nicht der Fall, deutet dies darauf hin, dass die alte Wachsschicht nicht ausreichend entfernt wurde. Reinigen Sie den Boden wie oben beschrieben.

Bemerkung: Verwenden Sie ausreichend Reinigungstücher, um die Wachsschicht zu entfernen, um zu vermeiden, dass das entfernte Wachs auf andere Teile des Bodens aufgetragen wird.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einem trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen. > 5°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Bei Bedarf mit maximal 5 Vol.% Lackbenzin oder Thinner 22 verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Bei Bedarf mit maximal 5 Vol.% Lackbenzin oder Thinner 22 verdünnen. Verwenden mit eine feine Rolle.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nicht empfohlen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfohlen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Terpentin oder Thinner 22.

BEMERKUNGEN

Plasti-Parket mischen während der Anwendung, um sicherzustellen, dass das Produkt homogen bleibt.

Tragen Sie mindestens 2 Schichten Plasti-Parket auf.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 445 g/l VOC-Gehält Fertigmischung: 466 a/l VOC-Kategorie: A/i VOC-Grenzwert: 500 g/l

Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben

auf dem Gebinde

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung, Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rustoleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Inc Shadon Way, Portobello Ind. Estate Birtley, Chester-le-Street

DH3 2RE United Kingdom T: +44 (0)1914 113 146 +44 (0)1914 113 147

38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay

France : +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem

Belgium T : +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201