

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTI-PARKET

# Protection des parquets

- Simplicité d'application
- Sèche à l'air
- Excellente résistance à l'usure
- Entretien facile
- Permet de retoucher et de réparer



# PLASTI-PARKET

## DESCRIPTION

Vernis polyuréthane - alkyde en milieu solvanté.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Traitement et protection de parquet et escaliers en bois.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	0,90 - 0,92
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	Satin: ± 15%
Extrait sec en poids:	52 - 54 %
Extrait sec en volume:	43 - 45 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1.5 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	1 semaine

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

40 µm

## CONSUMMATION THÉORIQUE

± 10 m<sup>2</sup>/l par couche

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Sur parquets neufs ou parquets poncés jusqu'au bois nu:

Bien dépeussier, ensuite imprégner avec du FassiForce et laisser sécher pendant minimum un nuit. Poncer légèrement.

Remarque: Il faut remplacer le FassiForce par du Fassithane Gloss dilué si le bois ne peut pas devenir trop foncé.

Sur parquets anciens cirés:

Enlever toute la cire en raclant le parquet; ensuite nettoyer la surface au moyen de chiffons imbibés de white spirit. Ensuite application du FassiForce. Si la couche de FassiForce n'est pas complètement durcie le lendemain, ceci indique que la cire n'était pas bien enlevée et il faut renouveler l'opération de nettoyage.

Remarque: Il faut renouveler fréquemment les chiffons pour éviter que la cire soit replacée à nouveau dans le bois à d'autres endroits.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Mélanger parfaitement le contenu du bidon de Plasti-Parket avant usage. Pendant l'application, mélanger régulièrement pour homogénéiser le contenu.

Application de minimum 2 couches de Plasti-Parket.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans un environnement sec et bien aéré. > 5°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Si nécessaire, diluer avec du white spirit ou du Thinner 22.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Si nécessaire, diluer avec du white spirit ou du Thinner 22. Appliquer avec un rouleau laqueur fin.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Pas conseillé.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Pas conseillé.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou Thinner 22.

## REMARQUES

Mélanger parfaitement le contenu du bidon de Plasti-Parket avant usage. Pendant l'application, mélanger régulièrement pour homogénéiser le contenu. Application de minimum 2 couches de Plasti-Parket.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	445 g/l
COV prêt à l'emploi:	466 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	500 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu