

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PLASTI-PARKET

# Parquet floor protection

- Simple to use
- Air-drying
- Excellent resistance against abrasion
- Makes maintenance easier
- Suitable for spot repairs



# PLASTI-PARKET

## BESKRIVELSE

Solvent-based varnish based on a modified polyurethane alkyd binder.

## ANBEFALT BRUK

Treatment and protection of parquet floors and wooden staircases.

## TEKNISKE DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tetthet:                  | 0,90 - 0,92       |
| Glansgrad:                | Satinert          |
| Glansgrad ved 60°:        | Semi gloss: ± 15% |
| Tørrstoffinnhold i vekt:  | 52 - 54 %         |
| Tørrstoffinnhold i volum: | 43 - 45 %         |

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

|             |           |
|-------------|-----------|
| Støvtørr:   | 1,5 hours |
| Overmalbar: | 24 hours  |
| Herdetid:   | 1 week    |

## ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

## ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

40 µm

## TEORETISK FORBRUK

± 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

New parquet floors or parquet floors rub down until bare wood: dedust thoroughly, impregnate with FassiForce and let dry for minimum one night. After this, rub down lightly. Remark: replace FassiForce with diluted Duritane Gloss if the wood is colored too strongly. Old parquet floors already treated with wax: first remove the wax layer thoroughly (scrape). Use cleaning cloths soaked with white spirit. After this, apply one coat FassiForce. The FassiForce layer should be completely dry the next day. If this is not the case, it is an indication that the old wax layer was not removed enough. Clean the floor again as described above.

Remark: use sufficient cleaning cloths to remove the wax layer in order to avoid that the removed wax is applied on other parts of the floor.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

If necessary dilute with maximum 5% volume white spirit or Thinner 22. Use a fine roller.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Not recommended.

## PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Not recommended.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White spirit or Thinner 22.

## MERKNADER

Mix Plasti-Parket during application in order to make sure that the product will stay homogeneous. Apply minimum 2 coats of Plasti-Parket.

## SIKKERHETSDATA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| VOC nivå:                     | 445 g/l  |
| VOC ferdigblandet:            | 466 g/l  |
| VOC kategori:                 | A/i  |
| VOC grense:                   | 500 g/l  |
| Merknader angående sikkerhet: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

## HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu