



PLASTOPAN SUPER N

Solvent-based synthetic filler

- Quick hardening
- Excellent filling
- Contains no water soluble substances
- absorbs very little of the applied paint

PLASTOPAN SUPER N

ОПИСАНИЕ

Solvent-based synthetic filler based on linseed oil alkyd resin.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Smoothing out uneven areas in indoor and outdoor woodwork that have to be recoated with oil based or synthetic paints.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	± 2,4
Гланцово ниво:	Мат
Съдържание на твърди частици в тегло:	± 87 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	± 70 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

± 2 mm

СУХ СЛОЙ

± 1,4 mm

РАЗХОДНА НОРМА

1 - 5 kg/m²

КОНСУМАЦИЯ

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Clean the substrate thoroughly, remove old weather-stained paint that is adhering poorly. Apply a thin layer of Fassiprim (diluted with ± 10% volume white spirit) on surfaces before filling them.

First treat substrates that are powdering or chalking with Fixonal. After filling and sanding, apply a primer coat of Fassiprim on all the surfaces; if matt finished portions are still visible after the primer dries, re-apply the primer to obtain a uniform appearance.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply in a dry and well-ventilated environment.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in a dry and well ventilated environment.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White spirit

ЗАБЕЛЕЖКИ

Apply thin layers of Plastopan Super N.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	390 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the packaging.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production, if stored in the unopened, original packaging in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 04/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu