



PLASTOPAN SUPER N

Enduit en milieu solvanté

- Durcit rapidement
- Excellent pouvoir garnissant
- Exempt de matières solubles dans l'eau
- Absorbe très peu la peinture appliquée

PLASTOPAN SUPER N

DESCRIPTION

Enduit pour travaux intérieurs et extérieurs. Pour égaliser les irrégularités sur boiseries destinées à recevoir des couches de finition en milieu solvanté.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Egaliser les irrégularités sur boiseries intérieures et extérieures destinées à recevoir des couches de finition grasses ou synthétiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): ± 2,4
Niveau de brillance: Mat
Extrait sec en poids: ± 87 %
Extrait sec en volume: ± 70 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 h
Manipulable: 1.5 h
Recouvrable: 24 h
Dur à cœur: 1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

± 2 mm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

± 1.4 mm

CONSUMMATION THÉORIQUE

1 - 5 kg/m²

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application

PRÉPARATION DE SURFACE

Bien nettoyer le support et enlever toute peinture dégradée ou peu adhérente.
Appliquer sur les parties à enduire une couche mince d'impression en Fassiprim dilué avec 10% de white spirit.
Les fonds farinants ou pulvérulents seront traités préalablement au Fixonal.
Après enduisage et ponçage, appliquer une couche de Fassiprim sur la totalité du fond.
Si après séchage de la couche primer, des endroits plus mats apparaissent, il suffit de retoucher au primer les parties mates de façon à obtenir une couche d'aspect uniforme.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer dans un environnement sec et bien aéré.
Appliquer non dilué avec un couteau à enduit.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer dans un environnement sec et bien aéré.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit.

REMARQUES

Appliquer le Plastopan Super N en couches minces.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 390 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité et les informations de sécurité imprimées sur l'emballage.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu