



PLASTOPAN SUPER N

Solventgebaseerde plamuur

- Snelle verharding
- Uitstekende vulling
- Bevat geen wateroplosbare stoffen
- Zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op

PLASTOPAN SUPER N

OMSCHRIJVING

Plamuur voor binnen- en buitenwerken. Gebruikt voor het egaliseren van oneffenheden in houtwerk alvorens deze te schilderen met solventgedragen verven.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Egaliseren van oneffenheden in binnen- en buitenhoutwerk die met vette of synthetische verven moeten overschilderd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): ± 2,4
Glansgraad: Mat
Vaste stof gehalte in gewicht: ± 87 %
Vaste stof gehalte in volume: ± 70 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 1 uur
Hanteerbaar: 1,5 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Volledig uitgehard: 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

± 2 mm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

± 1,4 mm

THEORETISCH VERBRUIK

1 - 5 kg/m²

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond zorgvuldig reinigen, verweerde en niet goed hechtende oude verflagen verwijderen. De te plamuren delen voorstrijken met een dunne laag Fassiprim (verdund met ± 10% white spirit). Afpoederende of afkrijtende ondergronden eerst behandelen met Fixonal. Na het plamuren en afpuimen, zal men over alles een laag Fassiprim uitstrijken; indien na het drogen van de primerlaag nog matte delen zichtbaar zijn, deze nogmaals bestrijken zodat een uniform uitzicht bekomen wordt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.
Onverdund gebruiken met een plamuurmes.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit

OPMERKINGEN

Plastopan Super N in dunne lagen uitstrijken.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 390 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu