

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PORISOL[®]

Bouche-pores

- Imprégnant
- Isolant
- Pratiquement inodore
- Recouvrable avec des peintures en dispersion aqueuse et la plupart de peintures synthétiques

DESCRIPTION

Produit d'imprégnation et d'isolation à base de copolymère acrylique-styrène en phase aqueuse.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme bouche-pores (intérieur):

Pur, sur fonds fortement absorbants tels que cartons, papiers ou bois légers; dilué sur des fonds mixtes à absorption irrégulière comme plâtre, plâtres enrobés (Gyproc), etc.

Comme isolant (intérieur):

Pur, sur bois exotiques, couleurs d'aniline, sur fonds tachés de goudron ou d'asphalte. Ne pas appliquer sur fonds noircis par des fumées ou des suies (préférer le Pegamat RL).

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,03 - 1,06
Niveau de brillance:	Brillant
Extrait sec en poids:	50 - 52 %
Extrait sec en volume:	48 - 50 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	30 min
Recouvrable:	1 h

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

48 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

3 - 10 m²/l per coat

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Travailler sur fonds propres, secs et sains. Éliminer les parties non adhérentes (par grattage ou ponçage); dépolir et si nécessaire dégraisser.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, > 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Si nécessaire, diluer avec de l'eau ou appliquer pur.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Si nécessaire, diluer avec de l'eau ou appliquer pur.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Pas applicable.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Pas applicable.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Comme imprégnation: diluer 1/1 avec de l'eau.

Sur fonds noircis par des fumées ou des suies, préférer le Pegamat RL au lieu de Porisol.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	0 g/l
COV prêt à l'emploi:	0 g/l
Catégorie COV:	A/g
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 09/12/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu