

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



SECCO[®] HYDRO CREME

Hydrofuge en phase aqueuse sous forme de crème

- Perméable à la vapeur d'eau
- Pratiquement invisible
- Faible volatilité
- Exempt de solvants
- Bonne résistance aux agents alcalins



SECCO® HYDRO CREME

DESCRIPTION

Un hydrofuge en phase aqueuse sous forme de crème, spécialement développé pour le traitement hydrofuge de surfaces minérales et de béton faiblement poreux. Sa viscosité élevée offre la possibilité d'une longue durée de contact, permettant ainsi d'atteindre une profondeur de pénétration élevée. Applicable sur les surfaces tant horizontales que verticales, ainsi que pour les travaux en hauteur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour le traitement hydrofuge de surfaces minérales et de béton faiblement poreux.

CONSOMMATION THÉORIQUE

0.1 - 0.4 kg/m²

CONSOMMATION PRATIQUE

Dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support et les pertes de matériau pendant la pose (voir DIN 53220).

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépeussié.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Remuer/agiter soigneusement avant l'emploi jusqu'à obtention d'une bonne homogénéité.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière et dégraissées. Les joints en mauvais état doivent être réparés préalablement. À appliquer en 1 couche en tenant compte de la porosité de la surface, travailler de bas en haut. Protéger les matériaux avoisinants, comme les encadrements des fenêtres, les châssis et les plantes, en cours d'application.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à compter de la date de production en emballage d'origine non ouvert, si le produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l'abri du soleil direct, à des températures comprises entre 5 °C et 30 °C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu