

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## SECCO<sup>®</sup> SUPER

# Hydrofuge incolore

- Produit hydrofuge mais perméable à la vapeur
- Pénétration en profondeur de la surface à traiter
- Diminution des dégâts dus au gel, de l'érosion et prévention de la prolifération des mousses et des algues
- Produit applicable sur des joints « frais »
- Produit conçu pour l'hydrofugation de supports minéraux poreux : briques, béton, fibrociment, briques silico-calcaires, mortiers de jointoiement et béton aéré

# SECCO® SUPER

## DESCRIPTION

Imperméabilisation des murs, produit à base de polysiloxanes.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Imperméabilisation des murs poreux (briques, béton, cimentages, etc.)

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): ± 0,8  
Extrait sec en poids: ± 5 %  
Extrait sec en volume: ± 5 %

## CONSOMMATION THÉORIQUE

1 - 4 m<sup>2</sup>/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application

## PRÉPARATION DE SURFACE

Prévoir un nettoyage et dépeussierage des murs extérieurs secs à la brosse. Fissures et crevasses seront préalablement obturées.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer par temps séchant et sur murs extérieurs le plus sec possible. > 5°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué jusqu'à saturation (= aspect humide pendant quelques secondes); appliquer de préférence une 2e couche dans les 15 minutes qui suivent pour permettre une meilleure imprégnation.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Oui, avec un rouleau à poils longs en laine.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Not recommended.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Peut être appliqué avec un pulvérisateur manuel.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit.

## REMARQUES

- Protéger les fonds non-poreux (verre, aluminium, pierre bleue, briques vernies, etc.) soigneusement contre les éclaboussures ou gouttelettes de Secco.
- Le Secco ne peut être appliqué que sur des supports non peints pierreux ou en ciment. Le support doit être poreux.
- Le Secco peut être recouvert avec du Murfill ou du Paracem.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 790 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu