



VERNAC GLOSS

Acrylic varnish

- Alkaliresistant
- Excellent flexibility
- High weather resistance
- Transparent
- Completely colourless

VERNAC GLOSS

ОПИСАНИЕ

Solvent based acrylic varnish.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Protection of non-ferrous metals; renovation of transparent skylights (except for polycarbonate). Do not apply Vernac Gloss as floor varnish or on places that are subject to mechanical pressure.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	0,96 - 0,98
Гланцово ниво:	Гланц
Гланцово ниво при 60°:	Glossy: > 90%
Съдържание на твърди частици в тегло:	47 - 49 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	40 - 43 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	1,5 hours
Готов за повторно нанасяне:	4 hours
Напълно втвърден:	1 day

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

42 µm

РАЗХОДНА НОРМА

10 - 15 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The substrates must be completely dry and clean. On metals, it is necessary to remove old varnish layers (with Rapid Super, for instance) and oxidation traces (with a polish, for instance). Clean afterwards with a cloth soaked in Thinner 22.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80%.

No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time. The temperature of the substrate should be 3°C above dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

All types.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Mohair paint roller or short haired roller.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 22.

ЗАБЕЛЕЖКИ

2 - 3 coats for outside works.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	499 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	499 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 24/07/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu