

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



VERNAC SATIN

Acrylic varnish

- Alkaliresistant
- Excellent flexibility
- High weather resistance
- Transparent
- Completely colourless

VERNAC SATIN

DESCRIZIONE

Solvent based acrylic varnish.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Protection of non-ferrous metals. Renovation of transparent skylights (except for polycarbonate). Do not apply Vernac Satin as floor varnish or on places that are subject to mechanical pressure.

DATI TECNICI

Densità:	0,99 - 1,01
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satin gloss: ± 30%
Residuo secco in peso:	49 - 51 %
Residuo secco in volume:	40 - 43 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	1,5 hours
Asciutto da rivestire:	4 hours
Completamente indurito:	1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

42 µm

CONSUMO TEORICO

10 - 15 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrates must be completely dry and clean. On metals, it is necessary to remove old varnish layers (with Rapid Super, for instance) and oxidation traces (with a polish, for instance). Clean afterwards with a cloth soaked in Thinner 22.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80 %.
No condensation during drying.
At low temperature and / or high relative humidity extend these times. The temperature of the substrate must be 3°C above the dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Any type.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Mohair paint roller or short haired roller.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 22.

NOTE

- 2 - 3 coats for outside works.
- 1 - 2 coats for inside works

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	499 g/l
Soluzione premiscelata COV:	400 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu